

*"Liscio come  
l'Olivo 97"*



WEI970

WB OLIO 97 CLEAR



**vernites**<sup>®</sup>  
CHEMICAL GROUP

**WB OLIO 97 CLEAR**
**WEI970.00S.XXX**

Olio all'acqua facilmente pigmentabile per esterno / interno.

**Caratteristiche principali del prodotto**

<b>Proprietà tipiche:</b>	contiene IPBC	Idrorepellente	contiene filtro UV
<b>Uso consigliato:</b>	mobili da giardino	Costruzioni in legno	Fai-da-te
<b>Metodo di applicazione:</b>	pennello	rullo	Spruzzo
<b>Scopo principale:</b>	Possibilità di creare innumerevoli colori con il programma Easytint.		
<b>Preparazione del prodotto:</b>	Pronto all'uso: si usano le paste della serie WTP501/502.		

**Colori disponibili**

Clear	Castagno 204	Noce Chiaro 201	Noce scuro 210
-------	--------------	-----------------	----------------

**Caratteristiche Chimico-Fisiche (20°C)**

Residuo solido (%)	26 ± 1	Distanza tra le mani	6 - 8 ore
Peso Specifico (g/cm <sup>3</sup> )	1,02 ± 0,020	N. consigliato di mani	2 - 3
Viscosità DIN 4 (secondi)	60 - 70 sec	Quantità consigliata (gr/m <sup>2</sup> )	min: 60 max: 80
Ph	8 - 9	Resa metrica (m <sup>2</sup> /litri)	6 - 8

**Caratteristiche Applicative**
**Indicazioni generali sul ciclo**

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 120 g/m <sup>2</sup>		Essiccazione in tunnel: 120 g/m <sup>2</sup>		
			Temperatura	Tempo
Fuori polvere		Flash Off	30 °C	15 minuti
Maneggiabile	60 minuti	Aria Laminare	30 °C	30 minuti
Sovraverniciabile	4-6 ore	Raffreddamento	20 °C	15 minuti
Accatastabile	24 ore	Accatastabile	All'uscita del tunnel	

**Preparazione del substrato**

**Legno grezzo:** il legno deve presentare umidità compresa tra 12-14%. Pulire bene la superficie removendo le tracce di grasso, cere e resine. Applicare impregnante idoneo per conifera o latifoglia sia a base acqua che solvente, attendere essiccazione completa ed applicare 1 o 2 mani di WB olio 97. E' possibile applicare il prodotto direttamente su legno grezzo.

**Istruzioni applicative**

**Pennello:** usare pennelli sintetici o misti

Utilizzo	Diluizione %	Ugello / mm	Press. Aria / bar	Press. Vernice / bar
Pistola a tazza	5 % acqua	da 2 a 2,5	da 3 a 4	--

Carteggiatura dell'impregnante: Manuale: grana 220-280 Spazzolatrice: grana 220-240 Orbitale: non raccomandato

**Note ed avvertenze**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 12.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C.
- Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **HYDROCLEANER** o **ACETONE**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

**Additivi**

Azione	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 20 kg
Combattere la schiuma	Soluzione Antischiuma	0,5% max.	100 gr.
Combattere marcescenza	Soluzione Antifermentativa	0,5% max.	100 gr.
Rallentare l'essiccazione	Solvente ritardante	5% max	1000 gr.
Aumentare la resistenza chimico-fisica	Catalizzatore CW 7500	5%	1000 gr
Easytint colori saturi	WB paste	8%	1600 gr
Easytint colori pastello	WB paste	15%	3000 gr